

Номер по каталогу    Номер цвета

554 серый            15

557 бетонно-серый    14

# SoproDur® HF-30

## Fuge 3-30 mm hochfest

Особопрочный затирочный раствор с трассом, 3-30 мм.

Быстротвердеющий, высокоустойчивый, содержащий трасс, затирочный раствор на основе цемента для межплиточных швов шириной 3-30 мм. Предназначен для применения на поверхностях, подверженных высоким эксплуатационным нагрузкам. Высокие прочностные характеристики достигнуты благодаря технологии MikroDur. Низкое содержание хрома согласно норме TRGS 613.

- Рекомендуется для применения на промышленных предприятиях, автомойках, в бассейнах и в качестве альтернативы эпоксидной шпатлевке.
- Высокая абразивная стойкость
- Высокая химическая стойкость
- Выдерживает термические нагрузки до +250 °С
- Высокая морозостойкость
- Высокое сопротивление воздействию солей, горячего водяного пара, струи воды под давлением
- Высокие адгезионные свойства
- Для стен и полов
- Для внутренних и наружных работ



### Применение

Для затирки межплиточных швов в облицовке из керамики, керамогранита, клинкерных плиток, тесаных плит и плит из натурального камня.

Особенно рекомендуется применять в местах подвергающихся высоким механическим и термическим нагрузкам: в бассейнах, мойках, столовых, мастерских, промышленных и торговых объектах. В случае применения в больших промышленных кухнях и в помещениях, где допускается контакт с кислотами – просим консультироваться с нашим техническим отделом.

### Пропорции смешивания

3,75-4,25 л воды на 25 кг **SoproDur HF-8**  
0,75-0,85 л воды на 5 кг **SoproDur HF-8**

### Время созревания

3-5 мин.

### Время пригодности к употреблению

Около 20 минут, отвердевший раствор нельзя разбавлять с водой или смешивать со свежим раствором.

### Возможность хождения

Через 1,5 часа.

### Полные нагрузки

Через 6 часов.

### Временные параметры

Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°C и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы.

### Температура применения

от +5°C до +25°C (основание, воздух, материал).

### Ширина шва

3-30 мм.

### Расход

ок.2,5 кг/ м<sup>2</sup> при размере плитки 11,5×24 см и ширине шва 10 мм.

### Инструмент

Винтовая мешалка, мастерок из нержавеющей стали, тёрка для затирки швов, тёрка с губкой и ведро с роликами для смывания затирки.

### Срок хранения

6 месяцев, на поддонах в сухом месте и в оригинальной упаковке.

### Упаковка

Мешок 25 кг, мешок 5 кг.



<b>Свойства</b>	<b>SoproDur HF-30:</b> это быстровяжущая, цементная затирка для межплиточных швов шириной от 2 до 8 мм, обладающая исключительно высокой прочностью, благодаря специальным добавкам и применению технологии <b>Mikrodur®</b> . Примесь рейнского трасса дополнительно противодействует появлению известковых налётов.
<b>Подготовка основания</b>	Перед отверждением клеевого раствора, следует выскоблить его излишки из межплиточных швов и старательно их очистить.
<b>Способ применения</b>	В чистую ёмкость влить 3,75-4,25 л воды (на 25 кг <b>SoproDur HF-30</b> ), затем постепенно добавить сухую смесь, дозируя и перемешивая механически раствор до получения однородной массы, без комков. Межплиточные швы слегка смочить водой. Нанести раствор в швы с помощью резинового шпателя, старательно заполняя сетку швов. В случае засасывания раствора под плитку – рекомендуется вторично дополнить шов свежим раствором. По истечении нужного для высыхания времени - смыть излишки раствора с поверхности плиток движением по диагонали к сетке швов, не вымывая при этом раствора из швов. Благодаря этому поверхность швов получается гладкой и плотной. Вода для очистки облицовки от излишков затирки должна быть всегда чистой. <b>Замечание:</b> в случае затирки швов в облицовке из неглазурованных, пористых, матовых и шероховатых плиток – рекомендуется произвести пробную затирку для определения степени загрязнения плиток раствором и, возможности смывания раствора с поверхности плиток.
<b>Указания по безопасности</b>	<b>Xi</b> –раздражающий Содержит цемент. Вступает в щёлочную реакцию с влагой/водой. <b>Указания на опасность:</b> R 38 раздражающе воздействует на кожу R 41 раздражающе воздействует на глаза R 43 в случае контакта с кожей, может вызывать аллергические реакции <b>Рекомендации по безопасности:</b> S 2 беречь от детей S 22 не вдыхать пыль S 24/25 избегать попадания в глаза и на кожу S 26 в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом S 37/39 использовать защитную одежду и перчатки S 46 при попадании в пищевод, обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку.

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.

ООО «Сопро РУС», 105085, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5  
Тел.(495) 921-02-83; факс (495) 921-02-84; e-mail: [info@sopro.ru](mailto:info@sopro.ru) [www.sopro.ru](http://www.sopro.ru)

