



Ultracolor Plus



Эластичный быстросхватывающийся и быстросохнущий, невыцветающий шовный наполнитель для швов от 2 мм до 20 мм с гидрофобным эффектом DropEffect® и антигрибковым барьером BioBlock®

КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНО ЕВРОНОРМЕ «EN 13888»
Ultracolor Plus – улучшенный (2) цементный (C) шовный наполнитель (G) принадлежащий к классу CG2.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расшивка швов на полах и стенах внутренней и внешней облицовки всех видов керамической плитки (двойного обжига, одинарного обжига, клинкера и фарфора), терракоты, каменных материалов (натуральный камень, мрамор, гранит, агломераты и т.д.), стеклянной и мраморной мозаики.

Некоторые случаи применения

- Расшивка швов на полах и стенах в местах подверженных интенсивным пешим нагрузкам (аэропорты, торговые центры, рестораны, бары и т.д.)
- Заполнение швов облицовки на полах и стенах в жилых помещениях (отели, частные дома и т.д.)
- Расшивка швов на фасадах, балконах, террасах и плавательных бассейнах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Ultracolor Plus является смесью специальных гидравлических вяжущих, высококачественных наполнителей, специальных полимеров, добавок, водных реперелленов, органических молекул и пигментов.

Ultracolor Plus, по сравнению с технологией Ultracolor, основанной на специальных гидравлических вяжущих, которые гарантируют отличную цветовую однородность, внесены дополнения передовых технологий, разработанных в результате исследований компании MAPEI: BioBlock® и DropEffect®. Технология BioBlock® основана на специальных органических молекулах, равномерно распределенных в составе, которые блокируют микроорганизмы являющиеся причиной образования плесени. DropEffect® технология основана на синергическом эффекте, уменьшающим водопоглощение поверхности.

Свойства Ultracolor Plus при смешивании с водой в рекомендованной пропорции и правильном технологическом применении:

- водоотталкивающие свойства с эффектом образования капли на поверхности;
- однородность цвета и отсутствие пятен; Ultracolor Plus не выцветает. Из анализа сделанного на электронном микроскопе видно, что по сравнению с вяжущими на основе портландцемента в обычных цементных растворах для заполнения швов, специальные цементы в Ultracolor Plus не выделяют гидроксид кальция, кристаллы которого являются причиной изменения цвета в процессе гидратации;
- стойкость цвета к ультрафиолетовым излучениям и атмосферным агентам;

- быстрота высыхания и легкость удаления;
- готовность к пешему хождению уже через 3 часа;
- ровная плотная поверхность с низким водопоглощением и как следствие легкой очисткой;
- оптимальные сопротивление истиранию, прочности на сжатие и изгиб, стойкость к циклам «мороз-оттепель» и долговечность;
- хорошая стойкость к кислотам при pH>3;

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Ultracolor Plus не содержит портландцемента и не должен смешиваться с известью или другими гидравлическими вяжущими. Никогда не добавляйте воду в замес, который начал схватываться.
- Не смешивайте Ultracolor Plus с жесткой, соленой или грязной водой.
- Применяйте продукт в температурном интервале от +5°C до +35°C.
- Проводите расшивку швов только на абсолютно сухих или же гидроизолированных основаниях, избегайте образования белесой пленки на поверхности.
- После заполнения швов не рекомендуется распылять воду на поверхность Ultracolor Plus во избежание неоднородности цвета.
- При требованиях кислотостойкости, стерильных условий или же предъявляются повышенные требования к чистоте, используйте подходящий для таких случаев кислотостойкий шовный наполнитель Kerapoxy.
- Не заполняйте Ultracolor Plus расширительные и температурные швы на стенах или полах. Используйте подходящий для таких случаев Mapefil AC, Mapefil LM, Mapeflex PU20 или Mapeflex PU21.
- Поверхности некоторых плиток или каменных материалов могут иметь пористую или неровную поверхность. В таких случаях мы рекомендуем провести предварительный тест на легкость очищения плитки и, если это необходимо, обработать плитку защитным составом, предотвращающим проникновение затирки в поры плитки.
- Если используете кислотосодержащее чистящее средство для швов, мы рекомендуем провести предварительный тест на затирке на выцветание. Обязательно убедитесь в то, что шов был тщательно очищен от остатков чистящего средства, иначе, на швах могут остаться следы от кислоты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка швов

Расшивка швов может осуществляться только после того, как клей полностью схватился. Убедитесь, что истекло время ожидания указанное в Техническом паспорте на данный клей.

Шов должен быть чистым, без пыли и очищен, по крайней мере, на 2/3 толщины плитки. Быстросхватывающиеся клеи и растворы, должны быть удалены пока они еще свежие. Если плитка изготовлена из пористого материала и уложена в местах с повышенной температурой, необходимо смочить швы чистой водой.

Приготовление смеси

Засыпьте Ultracolor Plus в емкость без ржавчины, содержащую чистую воду в количестве 21-23% по массе. Перемешайте раствор низкоскоростной мешалкой, во избежание вовлечения воздуха, до получения однородной массы. Дайте раствору отстояться 2-3 минуты и еще раз немного перемешайте перед применением. Используйте раствор в течение 20-25 минут.

Нанесение смеси

Заполните швы с помощью специального шпателя MAPEI или резинового шпателя. Излишки раствора удаляются с поверхности диагональными движениями, пока он еще свеж.

Финишная обработка

Когда смесь потеряет пластичность и цвет станет матовым, что обычно происходит через 15-30 минут, удалите излишки Ultracolor plus с помощью твердой влажной губки диагональными движениями. Чаще промывайте губку, используя две емкости с водой; одну для удаления избытков смеси с губки, а вторую, с чистой водой, для ополаскивания. Эту операцию так же можно проделать с помощью специальных машин с вращающимися дисками (Scotch-Brite®). Когда замес частично схватился (через 50-60 минут) можно разгладить поверхность швов влажной губкой Scotch-Brite® или абразивным диском. Если очистку проводить рано (влажная поверхность), некоторое количество затирки может быть удалено из шва.

Если расшивка производится в очень жаркую, сухую или ветреную погоду, мы рекомендуем через несколько часов смочить швы, заполненные Ultracolor plus.

Смачивание Ultracolor plus позволяет достичь конечных характеристик в полной мере. Окончательно очистить поверхность можно с помощью чистой сухой тряпки. Если после этого на поверхности остаются следы Ultracolor plus, их можно удалить с помощью специального кислотного очистителя Keranet, следуя соответствующим инструкциям, по меньшей мере, через 24 часа после расшивки швов. Используйте Keranet только на кислотоупорных поверхностях и никогда не применяйте на мраморе или известняке.

ДОПУСКАЕТСЯ ХОЖДЕНИЕ

Для напольных покрытий приблизительно через 3 часа.

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Поверхности, обработанные с помощью **Ultracolor plus**, могут быть пущены в эксплуатацию через 24 часа. Емкости и плавательные бассейны могут быть заполнены по прошествии 48 часов после расшивки.

ОЧИСТКА

Инструменты и емкости могут быть очищены обильным количеством воды, пока **Ultracolor plus** не схватился.

РАСХОД

Расход **Ultracolor plus** зависит от размера плитки, ширины шва и толщины плитки. (см. таблицу №1)

УПАКОВКА

Ultracolor plus поставляется в мешках по 25, а также в коробках 4x5 кг, 9x1 кг.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Ultracolor plus доступен в цветовой гамме 26 цветов

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения Ultracolor plus 12 месяцев в сухом месте и оригинальной упаковке. По прошествии 12 месяцев время схватывания **Ultracolor plus** может увеличиваться, но без изменения конечных характеристик.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Продукт содержит специальные гидравлические вяжущие, которые в контакте с потом и другой телесной влагой могут вызывать раздражающую щелочную реакцию. Используйте защитные перчатки и очки.

Для получения более полной информации, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению и практическому опыту. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полную ответственность за последствия, связанные с применением этого материала.

Список значимых объектов, где применялся данный материал, предоставляется по требованию.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соответствие нормам: – Европейская норма EN 12004 в качестве CG2
– Американская норма ANSI A 118.7-1999

| ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА | |
|---|--|
| Консистенция | порошок |
| Цвет: | цветовая гамма 26 цветов |
| Насыпной удельный вес (г/см³): | 1,40 |
| Сухой остаток (%): | 100 |
| Хранение: | 12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке |
| Опасность для здоровья согласно ЕЕС 88/379: | Отсутствует. Перед применением прочтите параграф «Инструкция по безопасности при приготовлении и применении» и информацию на упаковке и паспорте безопасности материала. |
| Таможенный код: | 3824 50 90 |
| ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и относительной влажности 50%) | |
| Соотношение смешивания: | 100 частей Ultracolor plus на 21–23 части воды по весу |
| Консистенция замеса: | полужидкая паста |
| Плотность смеси (г/см³): | 1,98 |
| pH смеси: | около 11 |
| Жизнеспособность: | 20-25 минут |
| Температура применения: | от +5°C до +35°C |
| Заполнение швов после укладки | |
| – на стенах с обычным клеем: | 4-8 часов |
| – на стенах с быстросхватывающимся клеем: | 1-2 часа |
| – на стены цементно-песчаной смесью: | 2-3 дня |
| – на пол обычным клеем: | 24 часа |
| – на пол с быстросхватывающимся клеем: | 3-4 часа |
| – на пол с цементно-песчаным раствором: | 7-10 дней |
| Время ожидания перед началом очистки облицовки: | 15-30 минут |
| Допускается легкое хождение: | приблизительно через 3 часа |
| Пуск в эксплуатацию: | через 24 часа (48 часов для резервуаров и плавательных бассейнов) |

| ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|--|--------------------|
| Прочность на изгиб после 28 дней (Н/мм²) (EN 12808-3) | 9 |
| Прочность на сжатие после 28 дней (Н/мм²) (EN 12808-3) | 40 |
| Прочность на изгиб после циклов «мороз-оттепель» (Н/мм²) (EN 12808-3) | 9 |
| Прочность на сжатие после циклов «мороз-оттепель» (Н/мм²) (EN 12808-3) | 40 |
| Сопrotивление истиранию (EN 12808-2) | 700 (потери в мм3) |
| Усадка (мм/м) EN (12808-4) | 1.5 |
| Водопоглощение (г) (EN 12808-5) после 30 минут: | 0,1 |
| Водопоглощение (г) (EN 12808-5) после 4 часов: | 0,2 |
| Стойкость к щелочам: | отличная |
| Стойкость к растворителям и маслам: | отличная |
| Стойкость к кислотам: | хорошая при pH > 3 |

| Размеры плитки (мм) | Таблица расхода в зависимости от размера плитки и ширины шва (кг/м²) | | | | | | |
|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Ширина шва (мм) | | | | | | |
| | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 20x20x4 | 1,3 | | | | | | |
| 50x50x4 | 0,5 | | | | | | |
| 75x150x6 | | 0,6 | 1,0 | | | | |
| 100x100x6 | | 0,6 | 1,0 | | | | |
| 100x100x10 | | 1,0 | 1,6 | | | | |
| 100x200x6 | | 0,4 | 0,7 | | | | |
| 100x200x10 | | | 1,2 | 1,9 | 2,4 | | |
| 150x150x6 | | 0,4 | 0,6 | | | | |
| 200x200x8 | | 0,4 | 0,6 | | | | |
| 120x240x12 | | | 1,2 | 1,9 | 2,4 | | |
| 250x250x12 | | | 0,8 | 1,2 | 1,5 | | |
| 250x250x20 | | | 1,3 | 2,0 | 2,6 | 3,8 | 5,1 |
| 250x330x8 | | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | | |
| 300x300x8 | | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | | |
| 300x300x10 | | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | | |
| 300x300x20 | | | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 3,2 | 4,3 |
| 300x600x10 | | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | | |
| 330x330x10 | | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | | |
| 400x400x10 | | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | | |
| 450x450x12 | | | 0,4 | 0,7 | 0,9 | | |
| 500x500x12 | | | 0,4 | 0,6 | 0,8 | | |
| 600x600x12 | | | 0,3 | 0,5 | 0,6 | | |

Расчет расхода:

$$\frac{A+B}{A*B} * C * D * 1,6 = \text{Kg/m}^2$$

- A – длина
- B – ширина
- C – толщина
- D – ширина шва



ЗАО «МАПЕИ». Коммерческий департамент: 105082 Москва, Балакиревский пер. 19, строение 1, офис 203
 Тел: +7 (495) 737-9370, 956-1260, 956-1281, 956-2677, Факс: +7 (495) 737-9371. E-mail: info@mapei.ru www.mapei.ru

