

№ по каталогу	№ цвета
Стандартные цвета	
910 белый	10
911 светло-серый	16
912 серебристо-серый	17
913 серый	15
914 бетонно-серый	14
Пастельные цвета	
245 магнолия	76
246 ваниль	30
247 тоффи	57
248 персиковый	46
249 оливковый	45
250 зеленый	49
251 небесно-голубой	79
252 бежевый юра	33
915 манхеттен	77
916 светло-бежевый	29
917 пергамон	27
918 жасмин	28
919 бежевый	32
920 бежевый багама	34
921 анемон	35
922 карамель	38
923 коричневый	52
924 коричневый бали	59
925 антрацит	66
926 чёрный	90
927 темно-зелёный	12
936 стелла	74
937 бермуда	82
938 умбра	58
939 красно-коричневый	56
940 крокус	78
943 мята	42
944 гиацинт	41
945 коралл	43
Интенсивные цвета	
472S калипсо	40
493S жёлтый	96
496S жёлтый сигнальный	94
497S красный сигнальный	91
498S темно-красный	92
499S темно-синий	98

Sopro Saphir® 5 PerlFuge 1 – 5 mm

Цементный, эластичный, устойчивый к воздействию воды и загрязнений затирочный раствор класса CG2 по DIN EN 13888 с водоотталкивающим эффектом для швов шириной 1-5 мм.

- Эластичный
- Водоотталкивающий, благодаря технологии Sopro Hydrodur®
- Антимикробный
- Легкоочищаемый
- Гладкая и ровная поверхность шва
- Для стен и полов
- Пригоден для системы «теплый пол»
- Для внутренних и наружных работ
- Высокая цветовая стойкость



Применение	Для затирки швов шириной 1-5 мм пористой, впитывающей и слабовпитывающей плитки. Для стен и полов, во влажных и мокрых помещениях.
Пропорции смешивания	Ок.1,2-1,4л воды: 5 кг затирки Saphir® 5 Ок. 0,5-0,6л воды: 2 кг затирки Saphir® 5
Время созревания	3-5 минут
Время пригодности к употреблению	Ок. 2 ч., отвердевший раствор нельзя разбавлять водой или смешивать со свежим раствором для вторичного использования
Хождение	Спустя ок. 12 ч
Полные нагрузки	Спустя ок. 48 ч
Временные параметры	Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°C и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие удлиняют временные режимы
Температура применения	от +5°C до +30°C (основание, воздух, материал)
Ширина шва	1-5 мм
Расход	Ок. 0,5 кг/м² при плитке 15x20 см и ширине шва ок. 3мм Ок. 0,3 кг/м² при плитке 20x30 см и ширине шва ок. 3мм
Инструмент	Винтовая мешалка, нержавеющая кельма, терка для фугования, роликовый набор для очистки плитки
Очистка инструмента	Вымыть инструмент водой сразу после работы
Срок хранения	24 месяца, в сухом месте на поддонах и в оригинальной упаковке
Упаковка	Мешки по 5 кг и по 2 кг

Свойства

Sopro Saphir® 5 - это цементная, эластичная, водонепроницаемая, устойчивая к загрязнениям, легкая в обработке затирка. Благодаря применению технологии Hydrodur®, обладает водоотталкивающим эффектом. Эта черта, при гладкости и ровности поверхности, легкости в очистке и устойчивости цвета, дает долговременный, однородный и хороший вид затирки.

Подготовка основания

Перед нанесением затирки швы должны быть очищены, а клеевая смесь под плитками должна быть отвердевшей.

Способ применения

В чистую емкость влить ок.1,2-1,4 л. воды на 5 кг Sopro Saphir® 5 или 0,5-0,6 л. на 2 кг Sopro Saphir® 5, затем добавить сухой порошок Sopro Saphir® 5 и смешивать с помощью винтовой мешалки до момента получения однородной, густой массы. По истечении времени дозревания (3-5 мин.), еще раз тщательно перемешать.

Свежий раствор наносить с легким нажимом в очищенные швы, таким образом, чтобы разрез шва был заполнен полностью. В случае необходимости, можно снова заполнить шов. Нельзя посыпать свежие швы сухим порошком. По истечении соответствующего времени, облицовку смывать водой до полной чистоты, по диагонали к сетке швов, не вымывая при этом раствора из швов. Свежие швы предохранять от воздействия солнечных лучей, ветра и сквозняков.

Затвердевший раствор не разбавлять водой и не смешивать со свежим раствором для вторичного использования.

Указание:

При неглазурованных шероховатых плитках или полированном граните, следует выполнить пробную затирку, чтобы проверить, насколько смываются остатки цемента и пигментов.

Непромытый, красящий песок, входящий в состав толстых слоёв растворов или основания, может быть причиной образования пятен, за которые не несем ответственности.

Полные гидрофобные свойства раствор получает спустя 7 дней.

Sopro Saphir® 5 не использовать для подводного применения.

Указания по безопасности

Xi –раздражающий

Содержит цемент, вступает в щёлочную реакцию с влагой/водой.

Указания на опасность:

R 38 раздражающе воздействует на кожу

R 41 раздражающе воздействует на глаза

R 43 может вызывать аллергию

Рекомендации по безопасности:

S 2 беречь от детей

S 22 не вдыхать пыль

S 24 избегать контакта с кожей

S 26 в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом

S 36 одевать защитную одежду

S 37/39 использовать защитную одежду и перчатки

S 46 при попадании в пищевод, обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку.

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.

"

"

www.bauprodukt.ru